



Loctite 60 sekúnd Jednozložkové univerzálne lepidlo

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® 60 sekúnd je rýchle, univerzálne jednozložkové lepidlo, ktoré poskytuje rýchle a pevné lepenie na rôzne typy materiálov. Je určené pre domáce opravy, má gélovú konzistenciu a nesteká, preto je vhodné aj pre vertikálnu aplikáciu, či aplikáciu na strope. Je ideálne pre lepenie na väčšinu plastov, gumu, kovov, dreva, keramiky, kože, textilie, kartónu a papiera aj bez potreby jednej poréznej plochy.

LOCTITE® 60 sekúnd je odolné voči otrasom a je perfektné pre aplikácie, kde je potrebná flexibilita spoja. Produkt poskytuje dobu pre korigovateľnosť spoja pri lepení. LOCTITE® 60 sekúnd zodpovedá norme EN204 D3 pre lepidlá na drevo, takže je odolný voči vode, ale nie je vhodný pre trvalé vystavenie vlhkosti.

Vytvrdenie spoja (1 kg/cm²): Počiatočná príľnavosť je približne v rozmedzí 45-90 sekúnd, v závislosti od materiálu.

Pevnosť spoja (ISO 4587, pevnosť v ťahu): 7-15 N/mm² (70-150 kg/cm²) po 24 hodinách, v závislosti od materiálu. Je vodeodolný podľa EN204-D3.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Presvedčte sa, aby všetky povrchy, ktoré budú lepené, boli čisté, suché a vzájomne priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Jemne stlačte tubu v blízkosti konca tuby, vytlačte malé množstvo (1 kvapka na 6.5 cm²) LOCTITE® 60 sekúnd na jeden z lepených povrchov.
4. Lepené plochy k sebe pritlačte a držte približne 1 minútu.
5. Nechajte bez pohybu zlepené plochy približne 10 minút pôsobiť, prípadne počas noci pre maximalizáciu pevnosti lepeného spoja.
6. Pracovné plochy chráňte pred vytečením lepidla. Vytvrdené zvyšky lepidla odstráňte pomocou LOCTITE® odstraňovača lepidla.
7. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku lepenia, lepenie realizujte pri izbovej teplote cca 15-25 °C a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%. Doba schnutia môže byť predĺžená v príliš chladnom alebo príliš vlhkom prostredí.
8. Na predĺženie životnosti produktu po každom použití špičku lepidla utrite handričkou, tubu poriadne uzavrite a skladujte na suchom a chladnom mieste.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zloženie	Etyl -2 - kyanoakrylát
Vzhľad	Čirý gél
Hustota	1,1 g/ cm ³ pri teplote 20 °C
Viskozita	Nestekajúci gél
Balenie	15g hliníková tuba
Bezpečnosť	Vid' KBU IDH 2002168
Životnosť pri 2-8 °C	24 mesiacov v neotvorenom, uzavretom obale

* pri 20 °C približne 18 mesiacov pri neotvorenom, uzavretom obale

OBMEDZENIA

- Nepoužívajte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy.
- Nie je vhodný na lepenie polypropylénu, polyetylénu, PTFE, silikónovej gumy, skla alebo pién.
- Nikdy nepoužívajte na lepenie zostáv, ktoré budú držať horúce tekutiny.
- Nie je vhodné pre lepenie zostáv, ktoré budú obsahovať medzery.

TRVANLOVOSŤ

Trvanlivosť výrobku je 24 mesiacov. Dátum spotreby je uvedený na tube v tvare MRDDD (M-kód, R- rok výroby, D - deň v roku).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Riad'ťe sa pokynmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,

Záhradnícka 91

Tel.: 02/ 333 19 113

www.loctite-superattak.sk