



# Loctite Super Attak Power Easy Gel

Jednozložkové sekundové lepidlo

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Jednozložkové gélové sekundové lepidlo na báze  $\beta$ -metoxyetyl-kaynoakrylátu.

## OBLASŤ POUŽITIA

Lepidlo Power Easy je určené na použitie v domácnosti. Vytvára silný lepený spoj a je vhodný na lepenie rôznych druhov poréznych a neporéznych materiálov: plasty, guma, kov, drevo, keramika, koža, textil, kartón a papier. Lepidlo s malým zápachom, ktoré je pomalšie ako štandardné sekundové lepidlá, čo umožňuje počas lepenie dokorigovať polohu lepených spojov a využiť tak pomalšie vytvrdenie lepeného spoja (poskytuje dvakrát viac času ako u tekutých lepidiel Loctite Super Attak).

## VLASTNOSTI

- gélová konzistencia, nesteká a nekvapká
- možná aplikácia aj na zvislé povrchy
- vytvrdenie spoja: cca 15-120 sekúnd
- približne 50% konečnej pevnosti sa dosiahne v priebehu 15 až 30 minút po zlepení
- nárast pevnosti v ťahu až na 10-20 N/mm<sup>2</sup> (ťah v šmyku) v priebehu 12-24 hodín

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	$\beta$ -metoxyetyl-kaynoakrylát
Farba:	číra
Zápach:	minimálny
Viskozita:	≈2000 mPas
Hustota:	cca 1,08 g/cm <sup>3</sup> (pri 20°C)
Balenie:	tuba 3 g

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Upozornenie

Pre samotnú aplikáciu je potrebné oboznámiť sa s bezpečnostnými opatreniami a odporúčaniami, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

### Aplikácia

1. Zabezpečte, aby všetky plochy určené na lepenie boli čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty a dobre k sebe priliehali.
2. Naneste minimálne množstvo lepidla Loctite Power Easy na jednu z lepených plôch.
3. Lepené diely k sebe ihneď priložte, pritlačte k sebe a podržte tak dlho, aby sa vytvoril stabilný spoj. Lepený sa vytvorí počas 30-120 sekúnd.
4. S lepenými dielmi nemanipulujte po dobu 30 minút (resp. cez noc), aby sa dosiahla konečná pevnosť lepeného spoja.



5. Zabráňte kontaktu lepidla s kožou.
6. Zabráňte rozliatiu lepidla, chráňte si odev a pracovné plochy. Vulkanizované zvyšky lepidla Loctite Super Attak Power Easy odstránite pomocou odstraňovača lepidiel Loctite Super Attak Odstraňovač.
7. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, lepenie realizujte pri „izbovej“ teplote (15-30°C) a minimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu 30%.

### Upozornenie:

- Používajte len v interiéri.
- Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
- Najlepšie výsledky lepenia sa dosiahnu na hladkých plochách, ktoré k sebe dobre vzájomne priliehajú bez medzier.
- Nevhodné na lepenie polypropylénu, polyetylénu, PTFE, silikónovej gummy, skla, glazovaných povrchov, veľmi jemnej a mäkkej kože alebo penových materiálov.
- Nikdy nepoužívajte na lepenie predmetov, ktoré budú obsahovať horúce tekutiny.

**Skladovanie:** pri 20°C – 18 mesiacov v neotvorenom, uzavretom obale, skladovanie pri 2-8°C – 24 mesiacov v neotvorenom, uzavretom obale

**Trvanlivosť:** do dátumu uvedeného na tube v tvare: X MMRR (X-šarža, M-mesiac, R-rok).

### Bezpečnostné opatrenia:

Riadte sa pokynmi v karte bezpečnostných listov.

**UPOZORNENIE:**

Bezpečnostné údaje vid. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popriprade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**Distributér:**

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, [www.superattak.sk](http://www.superattak.sk)